

Műszaki adatlap

Termékleírás

Polimer	Sűrűség	Olvadási pont	Kivitelezés
PET	1,38 kg/dm ³	250 °C	Heveder

Tulajdonságok

Műszaki tulajdonságok	Szabvány	Teljesítmény	Tűrés
Névleges szakítószilárdság, KI	EN ISO 10319	≥ 60 kN/m	-
Névleges szakítószilárdság, HI	EN ISO 10319	≥ 60 kN/m	-
nyúlás névleges ereje HI	EN ISO 10319	≤ 6 %	-
nyúlás névleges ereje KI	EN ISO 10319	≤ 6 %	-
Szakítószilárdság 2,0 %-os nyúlásnál - HI	EN ISO 10319	21 kN/m	
Szakítószilárdság 2,0 %-os nyúlásnál - KI	EN ISO 10319	21 kN/m	
Szakítószilárdság 3,0 %-os nyúlásnál - HI	EN ISO 10319	-	
Szakítószilárdság 3,0 %-os nyúlásnál - KI	EN ISO 10319	-	
Szakítószilárdság 5,0 %-os nyúlásnál - HI	EN ISO 10319	36 kN/m	
Szakítószilárdság 5,0 %-os nyúlásnál - KI	EN ISO 10319	36 kN/m	

Méretek

Apertúra méret		44 x 37 mm	
Tömeg	EN ISO 9864	390 g/m ²	-30 g/m ²
Általános Hossz (+/- 1%) x szélesség (+/- 1%)		100 x 5,0 m	
Tekercs hossz/átmérő		5,05 / 0,45 m	
Bruttó tömeg		215 kg	
Rakodási mennyiségek (+/- 10%)		35000 m ²	
Szín kód		orange + black	

Tartósság

Várható minimális tartósság években, természetes talajokban 4<pH<9 és 25 °C talajhőmérséklet alatt	Annex B	100	
--	---------	-----	--